PLANS DE TRAVAIL ET FAÇADE DE CUISINE R.2,5

Qualité et guarantie

Pour la production de ses produits, Mobiltre utilise des machines d'haute technologie, realisées pour satisfaire complètement aux exigences spécifiques de production. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de plan de travail pour cuisine, plateaux de tables, îlots, meubles divers, meuble de salle de bain, tables, tablettes, et meubles comptoirs.

Les supports sont réalises en alvéolaires / papier, lamellés-collés, contreplaqué, aggloméré hydrofuge et ignifuges, compact

MOBILTRE ARR.TI s.r.l.
20823 CAMNAGO DI LENTATE SUL SEVESO (MB) – ITALY – VIA PADOVA 14/16
PH.0039-0362-542454 FAX 0039-0362-564465 www.mobiltre.it info@mobiltre.it
PARTITA IVA 00826840969 C.CC.I.A.A. MILANO 1100022 REG.SOC. MONZA 22402

Ces panneaux peuvent être réaliser avec des bords en postforming ou droits, avec supports ayant des differents épaisseurs et avec un joint en polyuréthane en mesure d'assurer la protection du produit contre tous risques d'absorption des liquides et, par conséquent, contre toutes de deformations.

Profils en postforming - Postforming profiles

PROFIL *SHAPE*	TOPS EN POSTFORMING *TOPS - POSTFORMING*	RAYON *RADIUS*	LONGUEUR *LENGTH*	LARGEUR *WIDTH*	EPAISSEUR *BREADTH*
A		2,5	4200	600	28 + stratifie 38 + stratifie + d'autre epaisseur sur demande
D		2,5 4	4200	600	28 + stratifie 38 + stratifie

Matériaux

• SUPPORTS

Aggloméré hydrofuge et ignifuge

Panneax multiplex en peuplier

MDF

Lamellas-collés

AGGLO

Caracteristique	Standards	U.M.	Valeurs V20	Valeurs V100	Test
Tolerance sur L'epaisseur	EN 312.1	mm	±0,3	±0,3	EN 312.1
Tolerance sur la longeur/largeur	EN 312.1	mm	±0,5	±0,5	EN 312.1
Tollerance d'Equerre	EN 312.1	mm	2/1000	2/1000	EN 312.1
Humidite	EN 312.1	%	5-13	5-13	EN 322
Variation densite du panneau	EN 312.1	%	±10	±10	EN 322
Emission De Formaldehyde (valeur au forage)	EN 312.1	mg/100g	<8 (E1)	<8 (E1)	EN 120
Regonflage De L'epaisseur	UNI 4866/61 DIN 68763/81	% %	16 //	// 12	UNI 4872/61 (2h a 20 + 2°C) DIN 52364/65 (24h a 20 + 2°C)

• PLAQUAGE

- Stratifié HPL de 0,6 mm à 1,2 mm
- Stratifié CPL de 0,4 mm à 0,6 mm

STRATIFIE

Caracteristique	Standards	U.M.	Valeurs HGP	Valeurs VGP	Valeurs HGS	Valeurs VLS	Test
Resistance a l'abrasion	EN 438.1	Giri Taber	>=350	>=150	>=350	>=50	EN 438.2.6
Resistance Au Choc	EN 438.1	N	>=20	>=15	>=20	>=15	EN 438.2.11
Resistance Au Rayure	EN 438.1	N	>=2,0	>=1,75	>=2,0	>=1,5	EN 438.2.14
Resistance A La Plongee	EN 438.1 (in acqua a 100° per 2 h) (dans l'eau à 100° pendant 2 heures)	%	<=15	<=15	<=10	<=15	EN 438.2.7
Resistance au bruleur de la cigarette	EN 438.1	Grade	>=3	//	>=3	//	EN 438.2.18
Resistance a la fissuration	EN 438.1	Grade	>=4	>=4	>=4	>=4	EN 438.2.13
Resistance au vapeur	EN 438.1	Grade	>=3	>=3	>=4	>=3	EN 438.2.24

• COLLES

- Colle vinylique
- Joint polyuréthane contro l'absorption des liquides

Emploi	Nature	Caracteristique	Standards	U.M.	Valeurs	Test
Surfaces Plane	Vinylique	Resistance A' L'eau	EN 204 D3	N/mm2	>=2	EN 205
Postforming	Vinylique	Resistance A' L'eau	EN 204 D3	N/mm2	>=2	EN 205
Chants	P.U. THERMOFUSIBLE (a)	Resistance a' La Chaleur Resistance A' L'eau	UNI 9242/87 Dans L'eau Pendant 6 Heures	Valutation / Observation	>=5(B) Joint collant inaltere'	()

MOBILTRE ARR.TI s.r.l.
20823 CAMNAGO DI LENTATE SUL SEVESO (MB) – ITALY – VIA PADOVA 14/16
PH.0039-0362-542454 FAX 0039-0362-564465 www.mobiltre.it info@mobiltre.it
PARTITA IVA 00826840969 C.CC.I.A.A. MILANO 1100022 REG.SOC. MONZA 22402

MOBILTRE ARR.TI s.r.l.
20823 CAMNAGO DI LENTATE SUL SEVESO (MB) – ITALY – VIA PADOVA 14/16
PH.0039-0362-542454 FAX 0039-0362-564465 www.mobiltre.it info@mobiltre.it
PARTITA IVA 00826840969 C.CC.I.A.A. MILANO 1100022 REG.SOC. MONZA 22402